

COVERLAST FT

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% polyester			
Ytbehandling	Akrylbeläggning på ena sidan (utsidan)			
Vikt	250		g/m ²	ISO 3801
Bredder	152		cm	EN 1773
Rullängd	60		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	195	104	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	22.5	22.9	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	6	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	> 2500		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	0		Class / 8	ISO 14419

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	CLA5 ISO 105 B04	Class / 5	ISO 105 B04
-------------------------------------	------------------	-----------	-------------

TILLÄMPNINGAR

Garanti	3	år	
---------	---	----	--

Värdena för denna produkt kan variera $\pm$ 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

