

DEAUVE

Technische gegevens

| EIGENSCHAPPEN | WAARDEN | | EENHEDEN | NORM |
|---------------|---------|--------|----------|------|
| | KETTING | INSLAG | | |

KENMERKEN

| | | | |
|---------------|-------------------------|------------------|------------|
| Samenstelling | 100% Sunbrella Acryl | | |
| Nabehandeling | Water- en vuilafstotend | | |
| Binding | Gevlochten 3/3 | | ISO 7211-1 |
| Gewicht | 335 | g/m ² | ISO 3801 |
| Breedte | 140 | cm | EN 1773 |
| Rollengte | 50 | ml | |

DOEKWEERSTAND

| | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|------------|-------------|
| Brekweerstand | 190 | 110 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Rek bij breuk | 29 | 27 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 4 | | Schaal / 5 | ISO 12945-2 |
| Schmerber | 150 | | mm | ISO 811 |
| Spray test | 5 | | Schaal / 5 | ISO 4920 |
| Glijweerstand van de naden (180 N) | <3 | <8 | mm | ISO 13936-2 |
| Weerstand naad | 449 | 134 | N | ISO 13935-2 |
| Stabiliteit bij wassen op 30°C | ±1 | ±1 | % | ISO 5077 |

KLEURECHTHEID

| | | | | |
|------------------------------------|-----|--|------------|-------------|
| Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h | 4/5 | | Schaal / 5 | ISO 105 B04 |
| Kleurvastheid UV indoor | 8 | | Schaal / 8 | ISO 105 B02 |
| Kleurvastheid bij wrijving (droog) | 5 | | Schaal / 5 | ISO 105X12 |
| Kleurvastheid bij wrijving (nat) | 5 | | Schaal / 5 | ISO 105X12 |
| Kleurvastheid bij wassen op 30° C | 5 | | Schaal / 5 | ISO 105 C06 |

BRANDWERENDHEID

| | |
|---|------|
| California Technical Bulletin 117-203 Section 1 | Pass |
| NFPA 260 Classe I | Pass |
| NF EN 1021-1 | Pass |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Pass |

GEBRUIK

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|------|
| Garantie | 5 | jaar |
| Aanbevolen toepassingen | Zitkussens, sierkussens, gordijnen | |

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

