

LOOP

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	64,7% acryl, 33,6% polyester & 1.7% Lycra			
Binding	Lus breien			ISO 7211-1
Gewicht	732		g/m ²	ISO 3801
Breedte	160		cm	EN 1773
Rollengte	27		ml	

DOEKWEERSTAND

Schuifweerstand op naden	75	75	LBF	ASTM 4034
Treksterkte (2 richtingen)	25	20	LBF	ASTM D2261
Scheurweerstand	200	115	LBF	ASTM D5034
Spray test	3		Schaal / 5	ISO 4920

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Kussens, Zitplaatsen		

WASVOORSCHRIFTEN



KLEURECHTHEID

Lichtechtheid	Grade 4 @ 2200 kJ	Grade 4/5 @ 1500 kJ		AATCC 169-2003 Option 3
---------------	-------------------	---------------------	--	-------------------------

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

WARRANTY

5

YEARS

