

LOOP

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	64.7% Acrylic, 33.6% Polyester & 1.7% Lycra		
Väv	Loop knit		ISO 7211-1
Vikt	732	g/m ²	ISO 3801
Bredder	160	cm	EN 1773
Rullängd	27	ml	

TYGMOTSTÅND

Sömglidning horisontella och vertikala maskor	75	75	LBF	ASTM 4034
Rivstyrka horisontella och vertikala maskor	25	20	LBF	ASTM D2261
Brytstyrka horisontella och vertikala maskor	200	115	LBF	ASTM D5034
Spraytest	3		Class / 5	ISO 4920

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Saten		

UNDERHÅLL



WARRANTY

5

YEARS



FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet	Grade 4 @ 2200 kJ	Grade 4/5 @ 1500 kJ	AATCC 169-2003 Option 3
------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com