

# LOOP

## Tekniskt blad

| EGENSKAPER | VÄRDEN |      | ENHETER | STANDARDS |
|------------|--------|------|---------|-----------|
|            | VARP   | VÄFT |         |           |

### ALLMÄNNA EGENSKAPER

|             |                                             |  |      |            |
|-------------|---------------------------------------------|--|------|------------|
| Komposition | 64.7% Acrylic, 33.6% Polyester & 1.7% Lycra |  |      |            |
| Väv         | Loop knit                                   |  |      | ISO 7211-1 |
| Vikt        | 732                                         |  | g/m² | ISO 3801   |
| Bredder     | 160                                         |  | cm   | EN 1773    |
| Rullängd    | 27                                          |  | ml   |            |

### TYGMOTSTÅND

|                                               |     |     |           |            |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|
| Sömglidning horisontella och vertikala maskor | 75  | 75  | LBF       | ASTM 4034  |
| Rivstyrka horisontella och vertikala maskor   | 25  | 20  | LBF       | ASTM D2261 |
| Brytstyrka horisontella och vertikala maskor  | 200 | 115 | LBF       | ASTM D5034 |
| Spraytest                                     | 3   |     | Class / 5 | ISO 4920   |

### FÄRGBESTÄNDIGHET

|                                    |   |  |           |            |
|------------------------------------|---|--|-----------|------------|
| Färgbästendighet vid torr friktion | 5 |  | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Färgbästendighet vid vid friktion  | 5 |  | Class / 5 | ISO 105X12 |

### TILLÄMPNINGAR

|                          |       |    |  |
|--------------------------|-------|----|--|
| Garanti                  | 5     | år |  |
| Rekommenderad användning | Saten |    |  |

### UNDERHÅLL



### FÄRGBESTÄNDIGHET

|                  |                   |                     |  |                         |
|------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------------|
| Färgbästendighet | Grade 4 @ 2200 kJ | Grade 4/5 @ 1500 kJ |  | AATCC 169-2003 Option 3 |
|------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------------|

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole  
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

WARRANTY

5

YEARS

