

MAJESTIC

Tekniskt blad



| EGENSKAPER | VÄRDEN | | ENHETER | STANDARDER |
|------------|--------|------|---------|------------|
| | VARP | VÄFT | | |

ALLMÄNNA EGENSKAPER

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|------------------|------------|
| Komposition | 100% Sunbrella Acrylic | | | |
| Ytbehandling | Water-repellent & Stain-proof | | | |
| Väv | jacquard | | | ISO 7211-1 |
| Vikt | 410 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Bredder | 140 | | cm | EN 1773 |
| Rulllängd | 40 | | ml | |

TYGMOTSTÅND

| | | | | |
|----------------------------|------|------|-----------|-------------|
| Rivstyrka | 93 | 210 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Brothållfasthet | 40.3 | 47.5 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spraytest | 5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Skridning i söm (180N) | <2 | <2 | mm | ISO 13936-2 |
| Sömstyrka | 457 | 430 | N | ISO 13935-2 |
| Stabilitet vid tvätt 30 °C | ±2 | ±1.5 | % | ISO 5077 |

FÄRGBESTÄNDIGHET

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Färgbästendighet UV utomhus - 1000h | 4/5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Färgbästendighet UV inomhus | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Färgbästendighet vid torr friktion | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Färgbästendighet vid vid friktion | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |

RESISTENS MOT ELD

| | |
|--|---------|
| California Technical Bulletin 117-203 Kategori 1 | Godkänt |
| NFPA 260 Klass I | Godkänt |
| NF EN 1021-1 | Godkänt |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Godkänt |

TILLÄMPNINGAR

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----|
| Garanti | 5 | år |
| Rekommenderad användning | Möbeltyg, Dynor, Kuddar, Gardiner | |

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

