

OPERA

Fiche technique

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | | UNITÉ | NORMES |
|------------------|---------|-------|-------|--------|
| | CHAÎNE | TRAME | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Composition | 100% acrylique teint masse Sunacryl | | |
| Finition | Traitement spécial store antisalissures et imperméabilisant. | | |
| Armure | Jacquard | | ISO 7211-1 |
| Poids | 330 | g/m ² | ISO 3801 |
| Epaisseur | 0.70 | mm | ISO 5084 |
| Laize | 120 | cm | EN 1773 |
| Longueur de rouleau | 60 | ml | |

RÉSISTANCE DU TISSU

| | | | | |
|----------------------------|------|------|-----------|-------------|
| Resistance rupture | 180 | 90 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Allongement a la rupture | 25 | 26 | % | ISO 13934-1 |
| Resistance déchirure | 4 | 2 | daN | ISO 13937-1 |
| Rigidité | 3000 | 1100 | mN | ISO 2493 |
| Schmerber | 200 | | mm | ISO 811 |
| Spray test | 5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Durabilité des résistances | 4 | | Class / 4 | EN 13561 |

RÉSISTANCE DES COLORIS

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------|
| Solidite coloris UV - exterieur - 1000h | 4-5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidite coloris UV - interieure | 7-8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidite coloris frottement sec | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidite coloris frottement humide | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |

UTILISATIONS

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Garantie | 10 | annees | |
| Utilisations recommandées | Store banne, Store banne, Velum extérieur, Pergola, Store | | |

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

