

# ORIGIN

## Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	50% acrylique teint masse Sunacryl / 50% acrylique teint masse Sunacryl recyclé			
Finition	Non PFAS - Traitement Cleangard spécial store antalisssures et déperlant			
Armure	Canvas			ISO 7211-1
Poids	280	g/m <sup>2</sup>		ISO 3801
Epaisseur	0.60	mm		ISO 5084
Laize	120	cm		EN 1773
Longueur de rouleau	60	ml		

### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	20	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1250	800	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>330		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561

### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Durabilité des coloris	4		Class / 4	EN 13561

### UTILISATIONS

Garantie	10	annees	
----------	----	--------	--

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



GARANTIE <b>10</b> ANS	GARANTIE TEINT MASSE COULEURS
MADE IN  FRANCE	