

ORIGIN

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	50% acrilico imputrescibile tinto in massa Sunacryl / 50% acrilico imputrescibile tinto in massa Sunacryl riciclato		
finissaggio	Non PFAS - Trattamento Cleangard speciale tenda resistente allo sporco e idrorepellente		
armatura	Canvas		ISO 7211-1
peso	280	g/m ²	ISO 3801
spessore	0.60	mm	ISO 5084
Altezza	120	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	60	ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	23	20	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Rigidezza	1250	800	mN	ISO 2493
allungamento sotto carico	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>330		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
durabilità	4		Class / 4	EN 13561

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5	Class / 5	ISO 105X12
resistenza dei colori	4	Class / 4	EN 13561

UTILIZZI

garanzia	10	Anni	
----------	----	------	--

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

