

SHEER

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acryl			
Nabehandeling	Non PFAS - Water-en vuilafstotend			
Binding	Canvas			ISO 7211-1
Gewicht	100		g/m²	ISO 3801
Breedte	300		cm	EN 1773
Rollengte	50		ml	

DOEKWEERSTAND

Spray test	>3		Schaal / 5	ISO 4920
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Stabiliteit bij stomen	1.50	1.50	%	

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 30° C	5		Schaal / 5	ISO 105 C06

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	gordijnen, velours, vouwgordijnen,		

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

