

SLOW

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	33% Pochodzi z recyklingu Sunbrella Akryl 65% Sunbrella Akryl 2% Poliester			
Wykonczenie	Non PFAS - Wodoodporne i plamoodporne			
Splot	Zakard			ISO 7211-1
Gramatura	470		g/m ²	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		cm	EN 1773
Długosc rolki	35		ml	



STANDARD 100
CQ 638/10
IFTH

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	124	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	18	30	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	< 0.3	< 1	mm	ISO 13936-2
Wytrzymałosc szwów	550	570	N	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	-1.8	-0.5	%	ISO 5077



ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06



OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony
BS 5852 Part 1 Source 0	Zaliczony

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane uzytkowanie	Tapicerki, Poduszki		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK