

# SUNBRELLA

## Technische gegevens



| EIGENSCHAPPEN | WAARDEN |        | EENHEDEN | NORM |
|---------------|---------|--------|----------|------|
|               | KETTING | INSLAG |          |      |

### KENMERKEN

|               |                                      |  |                  |            |
|---------------|--------------------------------------|--|------------------|------------|
| Samenstelling | 100% Sunbrella solution dyed acrylic |  |                  |            |
| Nabehandeling | Special marine treatment             |  |                  |            |
| Binding       | Canvas                               |  |                  | ISO 7211-1 |
| Gewicht       | 300                                  |  | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801   |
| Breedte       | 152                                  |  | cm               | EN 1773    |
| Rollengte     | 50                                   |  | ml               |            |



### DOEKWEERSTAND

|                       |       |      |                     |             |
|-----------------------|-------|------|---------------------|-------------|
| Breukweerstand        | 150   | 90   | daN/5cm             | ISO 13934-1 |
| Rek bij breuk         | 34    | 30   | %                   | ISO 13934-1 |
| Breekrek              | 3.00  | 2.50 | daN                 | ISO 13937-1 |
| Schmerber             | 380   |      | mm                  | ISO 811     |
| Spray test            | 4     |      | Schaal / 5          | ISO 4920    |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 29.00 |      | l/m <sup>2</sup> /s | ISO 9237    |



### KLEURECHTHEID

|                                    |     |  |            |             |
|------------------------------------|-----|--|------------|-------------|
| Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h  | 4-5 |  | Schaal / 5 | ISO 105 B04 |
| Kleurvastheid UV indoor            | 7-8 |  | Schaal / 8 | ISO 105 B02 |
| Kleurvastheid bij wrijving (droog) | 5   |  | Schaal / 5 | ISO 105X12  |
| Kleurvastheid bij wrijving (nat)   | 5   |  | Schaal / 5 | ISO 105X12  |



### GEBRUIK

|                         |                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Garantie                | 10                                                                                                                  | jaar |  |
| Aanbevolen toepassingen | Buiskap, achterbehuizing, Bimini-top, Cockpit-omhulling, UV-band, Windschermafdekking, dodger, consoleklep, lazybag |      |  |

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)