

# SUNBRELLA

## Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		


### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella solution dyed acrylic			
Wykończenie	Special marine treatment			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	300		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc rolki	152		cm	EN 1773
Długosc rolki	50		ml	




### ODPORNOŚC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	150	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	34	30	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	380		mm	ISO 811
Test natrysku	4		Class / 5	ISO 4920
Air permeability	29.00		l/m <sup>2</sup> /s	ISO 9237



### ODPORNOŚC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12



### UZYTKOWANIE

Gwarancja	10	Lat	
Zalecane użytkowanie	Rozpylanie, tylna obudowa, górna część Bimini, obudowa kabiny, pasmo UV, pokrywa przedniej szyby, spychacz, pokrywa konsoli, leniwóz		

*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)